



	<b>FITXA TÈCNICA 01/01/2017</b>	
---	---	--

Producte	<b>VIDRE FILTRANT ENISAL FI</b>
----------	---------------------------------

Descripció	Arid semiangular granulat de vidre d'origen reciclat, granulat.
------------	---

Composició	<b>Anàlisi químic</b>																								
	<table><thead><tr><th>Òxid</th><th>Especificació (%)</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Na<sub>2</sub>O</td><td>12,50-14,50</td><td><b>Humitat:</b> 0-1%</td></tr><tr><td>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></td><td>1,00-2,00</td><td><b>C. uniformitat:</b> 1.4</td></tr><tr><td>SiO<sub>2</sub></td><td>71,00-74,00</td><td><b>Formes:</b> Angular</td></tr><tr><td>K<sub>2</sub>O</td><td>0,50-0,75</td><td><b>Duresa:</b> (escala Mohs ) 6.</td></tr><tr><td>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></td><td>&lt;0,30</td><td><b>Desgast:</b> (angeles ) ND</td></tr><tr><td>MgO</td><td>3,00-4,00</td><td><b>Densitat:</b> 1.400 Kg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>CaO</td><td>8,00-12,00</td><td><b>GRANULOMETRIA:</b> de 0,6 a 1,2 mm</td></tr></tbody></table>	Òxid	Especificació (%)		Na <sub>2</sub> O	12,50-14,50	<b>Humitat:</b> 0-1%	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,00-2,00	<b>C. uniformitat:</b> 1.4	SiO <sub>2</sub>	71,00-74,00	<b>Formes:</b> Angular	K <sub>2</sub> O	0,50-0,75	<b>Duresa:</b> (escala Mohs ) 6.	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<0,30	<b>Desgast:</b> (angeles ) ND	MgO	3,00-4,00	<b>Densitat:</b> 1.400 Kg/m <sup>3</sup>	CaO	8,00-12,00	<b>GRANULOMETRIA:</b> de 0,6 a 1,2 mm
Òxid	Especificació (%)																								
Na <sub>2</sub> O	12,50-14,50	<b>Humitat:</b> 0-1%																							
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,00-2,00	<b>C. uniformitat:</b> 1.4																							
SiO <sub>2</sub>	71,00-74,00	<b>Formes:</b> Angular																							
K <sub>2</sub> O	0,50-0,75	<b>Duresa:</b> (escala Mohs ) 6.																							
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<0,30	<b>Desgast:</b> (angeles ) ND																							
MgO	3,00-4,00	<b>Densitat:</b> 1.400 Kg/m <sup>3</sup>																							
CaO	8,00-12,00	<b>GRANULOMETRIA:</b> de 0,6 a 1,2 mm																							

Característiques	Químicament estable, no té incompatibilitats. Per ser un producte no degradable, la seva duració es il·limitada.
------------------	--

Envasat	Producte envasat en sacs de 20 Kg
---------	-----------------------------------

Emmagatzematge	Guardar de forma que s'evitin fuites accidentals. El producte no té caducitat.
----------------	--

Ús / destinació	Aplicació òptima per a depuradores de piscines.
-----------------	---