



	<b>FITXA TÈCNICA</b> 01/01/2017	
---	--	--

Producte	<b>VIDRE FILTRANT ENISAL GROS</b>
----------	-----------------------------------

Descripció	Àrid semiangular granulat de vidre d'origen reciclat, granulat.
------------	---

Composició	<b>Anàlisi químic</b>																
	<table><thead><tr><th>Òxid</th><th>Especificació (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Na<sub>2</sub>O</td><td>12,50-14,50</td></tr><tr><td>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></td><td>1,00-2,00</td></tr><tr><td>SiO<sub>2</sub></td><td>71,00-74,00</td></tr><tr><td>K<sub>2</sub>O</td><td>0,50-0,75</td></tr><tr><td>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></td><td>&lt;0,30</td></tr><tr><td>MgO</td><td>3,00-4,00</td></tr><tr><td>CaO</td><td>8,00-12,00</td></tr></tbody></table>	Òxid	Especificació (%)	Na <sub>2</sub> O	12,50-14,50	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,00-2,00	SiO <sub>2</sub>	71,00-74,00	K <sub>2</sub> O	0,50-0,75	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<0,30	MgO	3,00-4,00	CaO	8,00-12,00
Òxid	Especificació (%)																
Na <sub>2</sub> O	12,50-14,50																
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,00-2,00																
SiO <sub>2</sub>	71,00-74,00																
K <sub>2</sub> O	0,50-0,75																
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<0,30																
MgO	3,00-4,00																
CaO	8,00-12,00																

Característiques	Químicament estable, no té incompatibilitats. Per ser un producte no degradable, la seva duració es il·limitada.
------------------	--

Envasat	Producte envasat en sacs de 20 Kg
---------	-----------------------------------

Emmagatzematge	Guardar de forma que s'evitin fuites accidentals. El producte no té caducitat.
----------------	--

Ús / destinació	Aplicació òptima per a depuradores de piscines.
-----------------	---